

SATURBOIS

SATURATEUR EN PHASE AQUEUSE POUR LA PROTECTION DU BOIS

CARACTERISTIQUES

Formulation très complexe permettant de protéger tous types de bois situés en extérieur contre les agressions climatiques (balcons, terrasses, caillebotis, bardages, salons de jardin,...).

Pourvu d'une adhérence exceptionnelle pour une protection longue durée.

Très bonne résistance aux UV limitant ainsi le grisaillement du bois.

Protège le bois contre les taches et l'humidité.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide.
- Couleur : blanc.
- Odeur : caractéristique.
- Densité à 20°C : 1,02.
- pH : 8,5.
- Extrait sec : 16 %.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Nous recommandons un essai préalable avant tout traitement. L'humidité du bois ne doit pas excéder 25 %. Ne pas appliquer sur surface chaude ou exposée au soleil et en dessous de 5°C.

Stockage dans un endroit frais et sec dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MODE D'EMPLOI

- **Dilution** : produit prêt à l'emploi.
- **Application** : brosse, pinceau, pulvérisateur.
- **Rendement théorique** : environ 8 à 12 m² au litre.
- **Température d'application** : entre 5 et 25°C.
- **Nombre de couche** : 1 à 2.

- Le support doit être brut, propre, sec, dégraissé et dépeussieré sans trace de cire ou de résine.


- Sur bois grisailé, appliquer DEGRIZ avant tout traitement.

- Bien mélanger avant emploi.

- Appliquer sur la surface de manière uniforme (s'assurer de la totale absorption par le support ; retirer l'éventuel excédent à l'aide d'un chiffon).

- Séchage à 23°C et 50 % HR :

- hors poussières : 20 minutes ;
- manipulable : 1 heure ;
- séchage complet : 2 heures.



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.

Indice 0 / décembre 2011