

CATALYSEUR

ACCELERATEUR DE SECHAGE POUR LAQUES GLYCEROPHTALIQUES

CARACTERISTIQUES

Additif d'appoint pour résine alkyde uréthane à ajouter avant l'application.

Adjuvant compatible avec RESIRUST, QUICKRUST, SRC et CLAIRMUR.

Accélère le séchage et le durcissement à cœur.

Apporte une réticulation chimique qui a pour effet d'augmenter la résistance mécanique du feuil.

Améliore la tenue aux intempéries.

MODE D'EMPLOI

- **Dilution** : de 5 à 10 % (soit 0,5 litre à 1 litre pour 10 kg de laque).

Le catalyseur doit être introduit dans la laque juste avant l'utilisation, cette dernière restera utilisable pendant 24 heures en moyenne.

Bien homogénéiser le tout avant application.

Bien refermer l'emballage du catalyseur après utilisation.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : liquide.
- Couleur : incolore.
- Densité : 0,97.
- Extrait sec : 35 % +/- 2.
- Teneur en COV : 619 g/litre.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Aucune précaution particulière.

Stockage maxi 12 mois sous abri à température ambiante comprise entre 0 et 35°C dans son conditionnement d'origine fermé.



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.

Indice 2 / décembre 2009